ULTRAFLEX GRIP

WATERPROOFING

FICHA TÉCNICA

ULTRAFLEX GRIP é um sistema antideslizante baseado em micropartículas de plástico para a texturização de superfícies. As microesferas Ultraflex Grip permitem criar tratamentos antideslizantes para peões com uma só passagem, evitando tempos de espera desnecessários. Concebido para utilização em conjunto com as resinas de poliuretano alifáticas da gama Eagle Waterproofing: Ultratop, Ultratop WR, Cooltop, Clearcoat, etc.

USOS

- Indicado para criar efeitos antideslizantes (classe 3) em zonas de tráfego pedonal como terraços ou coberturas transitáveis, escadas, rampas de acesso a habitações, etc., ou em zonas aquáticas como piscinas, e/ou piscinas de areia.
- Apto para uso em pavimentos industriais (Eagle Flooring).
- Utilizável como acabamento decorativo.

ULTRAFLEX GRIP permite a máxima rapidez na execução de sistemas antideslizantes, graças à aplicação com rolo a partir da própria lata. Em combinação com o produto Ultratop WR, obtém-se um elevado nível de rugosidade e grande resistência à abrasão mecânica.

Consumo para a mistura	5 a 8%, em função da textura desejada
Tamanho de partícula	Aprox. 125 µm (0,125 mm)
Formato pré-dosado: Relação 1:1	1 x Grip 400gr / 5kg x resina alifática
Deslizamento (ENV 12633:2003 Anejo A)	Rd = 50 (Classe 3)







GUIA DE APLICAÇÃO

Use o Ultraflex Grip numa relação de 5% a 8% do conteúdo em alifático a texturizar. A embalagem de 400 g foi pensada para usar numa relação de mistura 1:1 com as embalagens de 5 kg de Ultratop e/ou Clearcoat, bem como com os conjuntos de 5 kg de resinas bicomponente Ultratop WR e Cooltop.

Basta despejar uma lata de Ultraflex Grip 400 g na embalagem da resina e misturar manualmente (ou com o agitador mecânico a baixas revoluções), até obter uma mistura homogénea. Sobre a superfície a texturizar, use o rolo para aplicar uma camada fina de resina com o tratamento antideslizante. Repita o processo de mistura em casos de espera prolongada entre a mistura e a aplicação.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

A natureza e o grau de rugosidade dependem da espessura ou das necessidades para o uso final indicado. Ao usar com Clearcoat, pode reduzir o brilho da resina. Esta característica permite adaptar-se a necessidades de aplicação específicas, bem como às propriedades visuais e funcionais.

Deslizamento (ENV 12633:2003 Anejo A). O conjunto formado pelos produtos Ultraflex + Ultratop + Ultraflex GRIP (8%) apresenta um Rd = 50 (Classe 3). Segundo a EN 13893: NPA.



APRESENTAÇÃO: Latas metálicas de 400 g e 2 kg (sob consulta).

VALIDADE: 24 meses. Armazenar num lugar seco, a uma temperatura entre 5ºC e 35ºC.

PRODUTOS RELACIONADOS: Ultratop: Resina alifática monocomponente de poliuretano concebida para superfícies com tráfego ligeiro. / **Ultratop WR:** Resina alifática bicomponente para superfícies com tráfego intenso e/ou superfícies em contacto permanente com água. / **Cooltop:** Resina alifática branca refletante com propriedades térmicas em CoolRoofing. / **Clearcoat:** Resina alifática transparente para impermeabilizar superfícies mantendo a estética original, ou criando tratamentos antideslizantes ou decorativos. / **UltraFlex:** Membrana de poliuretano aromática de aplicação manual. / **UltraFlex PRO:** Membrana aromática de poliureia pura de aplicação manual e em frio. / **Ultraflex PRO HP:** Membrana de poliureia pura de aplicação em quente.