TIXAL

EAGLE WATERPROOFING

FICHA TÉCNICA

TIXAL é um aditivo tixotropante criado especificamente para mistura com o sistema de impermeabilização líquida **ULTRAFLEX**. As suas propriedades tixotropantes facilitam a aplicação da membrana líquida em superfícies verticais ou com inclinação acentuada.

USOS



TIXAL é um aditivo para o sistema de impermeabilização **ULTRAFLEX** que:

- Evita o desprendimento da membrana em superfícies verticais ou com inclinação acentuada.
- Veda suportes com alta porosidade.
- Permite trabalhar em pontos difíceis ou de execução complexa.

APLICAÇÃO

Em paramentos verticais, utilize meia lata de **TIXAL** (aprox. 500 ml) para cada embalagem de **ULTRAFLEX** de 15 kg.

- Em caso de inclinações acentuadas, utilize um terço da lata de **TIXAL** (aprox. 330 ml) para cada 15 kg de **ULTRAFLEX**.
- Para vedar uma superfície muito porosa ou nivelar um suporte irregular, utilize um quarto de TIXAL (aprox. 250 ml) para cada 15 kg de ULTRAFLEX.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Conteúdo em sólidos ISO 1768	± 25 – 30 %
Viscosidade ISO 2555	25~55 cps
COV	270 g/l

Consumo máximo: 500 ml/lata Ultraflex 15 Kg (33 ml / 1 kg de Ultraflex).







SEGURANÇA E HIGIENE: As recomendações de segurança são necessárias durante o manuseamento, no processo de execução e nos processos prévios e posteriores, em situações de exposição à maquinaria de carga. Proteção das vias respiratórias: Ao manipular em forma de aerossol, usar uma máscara purificadora de ar homologada. Proteção da pele: Usar luvas de borracha. Retirar imediatamente após contaminação. Usar roupa limpa que cubra o corpo todo. Lavar bem com água e sabão depois de terminar a tarefa e antes de comer, beber ou fumar. Proteção de olhos/cara: Usar óculos de segurança para evitar salpicos e exposição às partículas em suspensão produzidas pelo aerossol. Resíduos: A geração de resíduos deve ser evitada ou reduzida ao mínimo. Incinerar em condições controladas, de acordo com as leis e regulamentos locais e nacionais.

APRESENTAÇÃO: Lata de 1 l.

VALIDADE: 12 meses. Manter a uma temperatura de entre 5 e 30°C, num lugar seco.

PRODUTOS RELACIONADOS: TIXAL foi concebido como aditivo para as membranas ULTRAFLEX (membrana líquida de poliuretano) e ULTRAFLEX PRO (membrana líquida de poliureia de aplicação manual em frio). Também se pode combinar com o aditivo QUICKCURE. Nesse caso, misture primeiro o Ultraflex com o Quickcure e, depois de obter uma mistura homogénea, adicione a quantidade necessária de Tixal e volte a misturar. Dependendo da inclinação, pode chegar a misturar um máximo de 500 ml de Tixal por cada 15 kg de Ultraflex.